

Fugemasse

codex Brillant Objekt

Grå fugemasse for keramiske fliser med fugebredder fra 2-5 mm.

Anvendelse:

Sementbasert fugemasse til fuging av keramiske fliser med noe sugeevne. Massen kan også brukes på fliser med liten sugeevne, men man må da være oppmerksom på at det blir en noe lengre ventetiden før vasking kan utføres. For fugebredder fra 2 til 5 mm. For vegger og gulv, innendørs og utendørs.

Egnet til:

- ▶ For keramiske fliser, steingods, steintøy og leirgods
- ▶ For små og middelsstore flis
- ▶ For glassmosaikk
- ▶ For ikke misfargingsømfintlig naturstein
- ▶ Til boliger og industribygg
- ▶ På varmegulv

Produktfordeler/egenskaper:

codex Brillant Object er et plasttilsatt, sementbasert pulver som ved tilsetning av vann gir en hydraulisk herdende plastisk fugemasse med normale tørke og herdeegenskaper. codex Brillant Objekt består av spesialsement, mineralske fyllstoffer og tilslag.



Typiske egenskaper:

- ▶ For fugebredder fra 2 til 5 mm
- ▶ Lysekte farger
- ▶ Lett å fuge og vaske
- ▶ Vannfast og frostbestandig
- ▶ For normal belastning
- ▶ Jevn fugeoverflate
- ▶ Innendørs og utendørs
- ▶ Giskode ZP1/kromreduert
- ▶ EMICODE EC1PLUS/Meget lav emisjon

Teknisk data:

Emballasje:	12,5 kg papirsekk
Lagringstid:	12 måneder, kjølig og tørt
Farge:	Lys grå
Vannbehov:	3,2-3,4 liter vann pr. 12,5 kg
Bearbeidingstemp:	5°C til 25 °C
Bearbeidningstid:	Ca 2 timer*
Gangbar:	Etter ca 12 timer*
Belastbar:	Etter ca 2 dager*

*Ved 23°C og normale forhold

Forberedelse av underlag:

Eventuelle limrester som fyller opp i fugen, fjernes ned til flistykkelse. Husk også fugenes sider Fugedybden bør være jevn. Tidspunktet for fugingen avgjøres ut fra limtypen som er brukt (Se datablad for gjeldende produkt). Fliser lagt i mørtellag fuges først når mørtelen er herdet og tørr.

Bearbeiding:

1. 3,2-3,4 liter kaldt, rent vann helles i et rent blandekar. Under kraftig omrøring helles 12,5 kg pulver i vannet og det bland til en plastisk, klumpfri masse. Ved delmengder: 300 ml vann til 1 kg pulver.
2. La massen trekke i 3 minutter og bland igjen.
3. Påfør massen med egnet fugebrett eller svaber. Sørg for fulle fuger.
4. Når massen får et matt utseende, vaskes arealet med fuktig svamp. Vask ikke massen ut av fugen.
5. Et eventuelt sementslør på flisene fjernes med fuktig svamp etter ca 1 time. Vask svampen ofte i vann og vri så tørr som mulig.

Ved bruk av middel for fjerning av sementslør skal fugene vannes grundig først.

Forbruksdata:

Flisformat:	Forbruk*:	12,5 kg sekk til ca*
10 x10 cm	0,6 kg/m ²	25 m ²
15 x 15 cm	0,4 kg/m ²	35 m ²
20 x 20 cm	0,3 kg/m ²	41 m ²

* Avhengig av fugens bredde og dybde

Viktige henvisninger:

- ▶ Arbeid ikke på steder eller på arealer med temperaturer under 5°C best mellom 15 og 25°C. Beskytt nyfugget areal mot trekk, direkte sol og annen spesiell varme.
- ▶ Ved fuging av svømmebassenger eller arealer som skal utsettes for kjemikaliebelastning finner man de rette produktene i UZIN - produktoversikt.
- ▶ Ujevnt sugende fliser/underlag kan innvirke på massens herdeprosess og ha innvirkning på fugens farge etter herding.
- ▶ Bruk helst produkt fra en "batch" på samme areal for å unngå fargevariasjoner.
- ▶ Beskytt nyfugget areal mot trekk, direkte sollys og sterk varme.
- ▶ Varme og tørr luft forkorter, mens lavere temperaturer forlenger bearbeidings- og herdetiden.
- ▶ Lyse fuger vil, spesielt på gulver og ute, lettere få fargevariasjoner på grunn av nedsmussing.
- ▶ På lite eller ikke sugende fliser kan ventetiden mellom påføring av fugemasse og vasking bli betraktelig forlenget. Følg også alle veiledninger fra flisprodusenten.
- ▶ Flis med ru eller uglassert overflate må vaskes snarest etter påføring av masse for å forhindre at massen setter seg på overflaten. I tilfelle bør det utføres en prøve.
- ▶ Fugene blir ikke syrefaste. Bruk derfor ikke etsende vaskemidler men pH nøytralt/lett alkalisk.
- ▶ Produktet kan lagres i 12 måneder på et kjølig og tørt sted. Åpnet emballasje lukkes godt til og brukes så snart som mulig.
- ▶ Følg også veiledningene og kravene i NS 3420 kapittel N "Mur- og flisarbeider"

Vernetiltak

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladene finnes på www.codex-x.no

Avfallshåndtering:

Må ikke tømmes i kloakk, vann eller jord. Helt tømte papirsekker uten sementrester er resirkulerbare. Produktrester som har vært blandet med vann og er herdet deponeres under EAL kode 170101. Pulver deponeres under EAL kode 170903.